

FICHA DEL PRODUCTO GR

noxifer[®]

NOXIFER S.L.

Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21
43424 - SARRAL (Tarragona) - España

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Soldabilidad	PND
Tracción rotura:	195 Mpa a 23° C, 5 mm/Min según ISO 527-1/2
Máxima temperatura de uso continuo	110 °C-20 000h 50% res. tracción IEC 216
Emisión de cadmio	NO EMITE
Emisión de radioactividad	NO EMITE
Durabilidad	PND

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Material	Badamid® B70 GF30 FR HF
Temperatura de fusión	222°C - 10 K/Min según ISO 3146
Resistencia a la fatiga	PND (Cargas estáticas)
Capacidad portante	Valores característicos de las acciones



Sarral a 29 de Diciembre de 2023

Edición: 004